This is the type of material quality we require, SUB 250

Jämförelse mellan de närmaste motsvarigheterna i några normer för varmförzinkad plåt t ⩽ 3,0 mm (kvalitet)

SSAB beteck-ning	SIS norm	ASTM part 3	BSI BS-norm 2989:75	DIN norm 17162	EURO norm 142-79	ISO norm 3575:76	NF norm A 36-321	Australian Standard 1397:73
B 500	14 11 51	A 527-71*	Z 2	St 02 Z	Fe P 02 G	02	Classe II	Grade G C
B 420			Z 3	St 03 Z	Fe P 03 G	03	Classe III	
F 24	14 11 52	A 528-71*	Z 4	St 04 Z	Fe P 04 G	04	Classe IV	Grade G D
F 29	14 11 57	A 642-71	Z 5	St 05 Z	Fe P 05 G	05	Classe V	
F 35								
SUB 250	14 12 70	A 446 Grade B**	Z 25	St E250-2Z	Fe E 250 G			G 250
SUB 280	14 13 60	A 446 Grade C**	Z 28	St E280-2Z	Fe E 280 G			G 300
SUB 320	14 21 21		Z 32	St E320-3Z	Fe E 320 G			
SUB 350	14 21 22	A 446 Grade D**		St E350-3Z	Fe E 350 G			G 350

* Omprövad 1975 ** Omprövad 1976

SS = Svensk Standard
ASTM = American Society for Testing and Materials
BSI = British Standards Institution
DIN = Deutsches Institut für Normung
EURO = Euronorm
ISO = International Organization for Standardization
NF = Norme Française
JIS = Japanese Industrial Standard

This is the information regarding the Galvanizing.

Jämförelse mellan de närmaste motsvarigheterna i några normer för varmförzinkad plåt t ⩽ 3,0 mm (zinkvikt)

Zinkvikt g/m² dubbel sida	Zinkklassbeteckning								
	SSAB	SIS	ASTM norm A 525-78	BSI BS-norm 2989:75	DIN norm 17162	EURO norm 142-79	ISO norm 3575:76	Australian Standard	JIS norm G 3302
100		Z 100		L 1	Z 100	Z 100	100	Z 100	
180			G 60				180		183
200		Z 200		L 2	Z 200	Z 200	200	Z 200	214
275	Z 275	Z 275	G 90	C	Z 275	Z 275	275		244
350	Z 350	Z 350	G 115	H 1	Z 350	Z 350	350	Z 300	
381*	Z 381								381
427			G 140					Z 430	
450				H 2	Z 450	Z 450	450		458
503			G 165						534
564			G 185					Z 550	
600	Z 600			H 3	Z 600	Z 600	600		610
640			G 210						
700			G 235				700		

* Motsvarar 1,25 oz/sqft